

La solution en panneau pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques

## CLADIPAN 32

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur une face et doté d'une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage



### Bénéfices

#### LA RÉFÉRENCE POUR L'ISOLATION DES BARDAGES MÉTALLIQUES

- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux

#### UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE, AVEC LE SYSTÈME CLADISOL SOUS AVIS TECHNIQUE

- Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en oeuvre couplée Cladipan/vis entretoise

#### SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du panneau

### Solutions

Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages double peau | Isolation thermique renforcée des bardages double peau | Isolation thermique simple couche des bardages double peau | Isolation thermo-acoustique des bardages double peau

### Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	06/018/428
Numéro de la DoP	0001-49

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
16946	90	2.8	0,405	1,500	6,000	120	20	72,8996	C
16947	90	2.8	0,455	1,500	6,000	120	20	81,9001	B
16951	90	2.8	0,505	1,500	6,000	96	16	72,7218	B
16921	110	3.45	0,405	1,500	5,000	100	20	60,7497	A
16919	110	3.45	0,455	1,500	5,000	100	20	68,2501	A
16940	110	3.45	0,505	1,500	5,000	80	16	60,6015	B
16916	130	4.1	0,505	1,500	4,000	64	16	48,4812	A
16849	130	4.1	0,605	1,500	4,000	64	16	58,0815	C
16779	130	4.1	0,405	1,500	4,000	80	20	48,5997	A
16904	130	4.1	0,455	1,500	4,000	80	20	54,6001	B
16955	150	4.7	0,505	1,500	3,000	48	16	36,3609	A
16948	150	4.7	0,455	1,500	3,000	60	20	40,9500	C
16956	150	4.7	0,405	1,500	3,000	60	20	36,4498	B
16883	170	5.35	0,505	1,500	3,000	48	16	36,3609	B
16977	170	5.3	0,405	1,500	3,000	60	20	36,6010	B
68174	190	5.9	0,605	1,350	1,000	60	20	49,0076	B
68176	210	6.55	0,605	1,350	3,000	60	20	49,0036	B
16778	230	7.25	0,605	1,500	3,000	36	12	32,6708	B

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderollées.

## Info-tri du produit

