Le rouleau de laine de verre incombustible pour les ERP

IBR REVÊTU ALU

Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage aluminium

Bénéfices

CONFORT DE POSE
- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler

UN LIANT BIOSOURCÉ
- Liant issu des industries céréalière et sucrière

RÉACTION AU FEU
- Produit incombustible avec un classement feu A2-s1,d0

Solutions

Laine à dérouler avant pose du plafond|Plafond sous plancher bas bois|Plafond sous plancher bas béton

Description

Conductivité thermique	0.04 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	4.0
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z	90.0 m^2.h.Pa/mg
Certificat Acermi	02/018/054
Numéro de la DoP	0001-03

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m^2.K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m^2/pal	Disponi-bilité *
68073	100	2.5	1,200	6,000	0,000	30		215,9827	A
68074	200	5.0	1,200	3,000	0,000	30		107,9914	A
83620	240	6.0	1,200	4,000	0,000	12		57,6092	B

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr