

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des bardages

ISOBARDAGE 32

Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur sa surface extérieure. Complément d'isolation aux systèmes Cladisol.



Bénéfices

Solutions

Isolation thermique renforcée des bardages double peau | Isolation thermo-acoustique des bardages double peau

Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	< 3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	08/018/544
Numéro de la DoP	0001-32

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
86082	60	1.85	1,200	8,000	0,000	12		115,1631	A
12436	80	2.5	1,200	6,000	0,000	12		86,3931	B
12437	100	3.1	1,200	7,000	1,000	12	12	100,8403	B
12500	120	3.75	1,200	3,700	1,000	24	24	106,5719	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

