



L'alternative économique à l'Isomob 32 R

ISOMOB 35R

Panneau à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

LARGEUR SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR LES ENTRAXES DE 575 MM DES MURS À OSSATURES BOIS

- S'intègre sans découpe entre les bois d'ossature
- Rigidité et souplesse pour un calage facile et un maintien durable entre les montants
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le voile confort

Solutions

Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit|Optima Murs MOB

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Certificat Acermi	03/018/340
Numéro de la DoP	0001-12

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
67319	120	3.4	0,575	3,900	2,000	60	30	134,5593	B
67330	145	4.1	0,575	3,400	2,000	60	30	117,3021	A
68237	160	4.55	0,575	3,700	2,000	60	30	127,6596	C
68239	200	5.7	0,575	3,000	2,000	60	30	103,5018	B
68250	220	6.25	0,575	2,400	2,000	60	30	82,8043	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

