

La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Perle

SHEDISOL PERLE

Panneau en laine de verre rigide revêtu d'un pare-vapeur et d'un revêtement kraft aluminium gaufré laqué sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés



Bénéfices

UN PRODUIT APPROUVÉ

- Excellent rapport rendu esthétique/prix
- Pose traditionnelle conforme aux DTU : isolation thermique entre panneaux ou toiture chaude et isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Panneaux grands formats, rigides et légers

UNE MAINTENANCE FACILITÉE

- Esthétisme durable (faible encrassement)
- Entretien facile (à l'aide d'une éponge mouillée)

Solutions

Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés|Shedisol|Isolation thermique renforcé entre pannes

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	B-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Résistance à la transmission de la vapeur d'eau Z	7.0 m ² .h.Pa/mg
Certificat Acermi	03/018/212

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
76312	50	1.4	1,000	1,985	8,000	48	6	95,2759	A
76309	50	1.4	1,000	1,310	8,000	48	6	62,8766	A
76310	50	1.4	1,000	1,370	8,000	48	6	65,7624	A
76311	50	1.4	1,000	1,500	8,000	48	6	71,9964	A
77515	80	2.25	1,000	1,310	5,000	30	6	39,2979	A
90253	80	2.25	1,000	1,370	5,000	30	6	41,1015	A
76585	80	2.25	1,000	1,500	5,000	30	6	44,9978	A
76586	80	2.25	1,000	1,985	5,000	30	6	59,5474	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Info-tri du produit

