

Cladipan 32

La solution en panneau pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques



Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur une face et doté d'une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 06/018/428
- Avis Technique AT_CLADISOL
- DOP 0001-33

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A2-s1,d0		
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	

Solutions

- Isolation thermique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique des bardages double peau
- Isolation thermique simple couche des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages double peau

Avantages

- Produit de référence pour bardage double peau
- Tenue mécanique et légèreté
- Isolant du système Cladisol sous Avis Technique n° 2/11-1438
- Rapidité de pose
- Pour toutes largeurs de plateau
- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en œuvre couplée Cladipan / vis entretoise

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/cols	cols/pal	m ² /cols	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
68176	210	6,55	0,605	1,35	3	20	2,45	60	49	B
68174	190	5,9	0,605	1,35	3	20	2,45	60	49,01	B
86210	150	4,7	0,405	1,5	3	15	1,82	45	27,34	A
86199	150	4,7	0,505	1,5	3	12	2,27	36	27,27	A
73857	130	4,1	0,405	1,5	4	15	2,43	60	36,45	A
73858	130	4,1	0,455	1,5	4	15	2,73	60	40,95	A
73859	130	4,1	0,505	1,5	4	12	3,03	48	36,36	A
73861	110	3,45	0,405	1,5	5	15	3,04	75	45,56	A
73862	110	3,45	0,455	1,5	5	15	3,41	75	51,19	A
73863	110	3,45	0,505	1,5	5	12	3,79	60	45,45	B
73865	90	2,8	0,405	1,5	6	15	3,65	90	54,67	C
73866	90	2,8	0,455	1,5	6	15	4,09	90	61,42	B

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderollées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection.