

Alphalène 70

Panneau rigide en laine de roche pour l'isolation par l'extérieur



MURS PAR
L'EXTÉRIEUR

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 03/018/240
- DOP 0001-15



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Tolérance d'épaisseur	d	T4	

Panneau rigide sans surfaçage en laine de roche, de masse volumique 70 kg/m³

Avantages

- Comportement au feu
- Performances thermiques
- Non hydrophile
- Tenue mécanique

Référence	Épaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/paq	paq/pal	m ² /paq	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
71207	90	2,55	0,6	1,2	6	8	4,32	48	34,56	C
71206	70	2	0,6	1,2	8	8	5,76	64	46,08	B

Disponibilité

- A Produit disponible sur stock
- B Produit disponible sur fabrication
- C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X

Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolée.

