

Panotoit Confort Soudable

Panneau de laine de verre pour l'isolation thermo-acoustique support d'étanchéité



Panneau rigide de laine de verre de haute résistance mécanique avec voile de verre renforcé surfacé bitume.

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 09/018/610
- DOP 0001-20

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,038	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Classe de compressibilité	UEAtc	B	sous 40kPa à 60°C
Résistance à la compression	CS(10/Y)	40	kPa
Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées	DS(70,90)	<5	%
Tolérance d'épaisseur	d	T5	

Solutions

- Isolation thermique support d'étanchéité soudable pour toiture inaccessible
- Isolation thermo-acoustique support d'étanchéité soudable

Avantages

- Applicable en ERP
- Adapté à tous types de toitures (acier, bois, plates et courbes)
- Excellente adhésion des membranes bitumineuses
- Compatible en 2ème lit avec les produits Isover de classe B en laine minérale

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/paq	paq/pal	m ² /paq	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
-----------	-----------------	---	--------------	---------------	---------	---------	---------------------	---------	---------------------	---------------

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m²K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/paq	paq/pal	m²/paq	pnx/pal	m²/pal	Disponibilité
66201	160	4,2	1	1,2	1	6	1,2	6	7,2	B
66199	140	3,65	1	1,2	2	4	2,4	8	9,6	B
66198	130	3,4	1	1,2	2	4	2,4	8	9,6	C
66196	120	3,15	1	1,2	2	5	2,4	10	12	A
66194	110	2,85	1	1,2	2	5	2,4	10	12	C
66193	100	2,6	1	1,2	3	4	3,6	12	14,4	A
66191	80	2,1	1	1,2	3	5	3,6	15	18	A
66190	60	1,55	1	1,2	4	5	4,8	20	24	A

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les panneaux de laine de verre sont conditionnés en colis sous film polyéthylène retracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables.