



Panneau rigide sans surfacage en laine de roche de masse volumique 70 kg/m<sup>3</sup>, pour l'isolation complémentaire extérieure et la protection feu en construction bois

## ISOFACADE ROCHE 35 PLUS

Panneau rigide sans surfacage en laine de roche, de masse volumique minimum 70 kg/m<sup>3</sup>, utilisé comme complément d'isolation extérieure et écran thermique pour les façades de construction à ossature bois



### Bénéfices

- 1 seul produit pour l'isolation extérieure et la protection incendie extérieur des façades ossature bois
- fonction écran thermique extérieur conforme à l'APL "Bois construction et propagation du feu par les façades" du CODIFAB
- Confort thermique en hiver comme en été
- Mise en œuvre conforme aux DTU 31.2 et 31.4
- Intégration derrière tous types de bardage

### Solutions

### Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Stabilité dimensionnelle DS (70.90)	<5
Certificat Acermi	03/018/240
Numéro de la DoP	0001-15

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
12385	60	1.7	0,600	1,200	8,000	80	10	57,5995	C
12466	70	2	0,600	1,200	8,000	64	8	46,0796	B
12478	80	2.25	0,600	1,200	6,000	60	10	43,1997	B
12467	90	2.55	0,600	1,200	6,000	48	8	34,5597	B
12386	100	2.85	0,600	1,200	6,000	48	8	34,5597	C

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois banderolée.

## Info-tri du produit

