Panneau de laine de roche pour l'isolation thermique des bâtiments métalliques

PROTECT LR-B

Panneau de laine de roche rigide de haute résistance mécanique aux 4 bords feuillurés, constituant du système ETNA

Bénéfices

Solutions

Isolation à très hautes performances thermiques support d'étanchéité pour zone technique|Isolation à très hautes performances thermiques support d'étanchéité

Description

Conductivité thermique	0.038 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à la compression (Cs(10))	50 kPa
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	B
Classe de compressibilité (40kPa à 60°C)	B
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (Tr)	10.0 kPa
Stabilité dimensionnelle DS (70.90)	<5
Certificat Acermi	02/018/118
Numéro de la DoP	0001-18

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m^2.K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m^2/pal	Disponi-bilité *
73889	60	1.55	1,000	1,200	0,000	18		21,6009	B

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux Protect LR sont regroupés sur des palettes bois. Des cornières de protection sont disposées à chaque angle des panneaux, puis la palette est banderolée d'un film polyéthylène puis recouverte d'une housse polyéthylène.

Info-tri du produit

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr